Techniseal®
Protège et embellit

Scellants hydrofuges WR7

pour brique et béton

(143-383 / 3,78L - 143-386 / 18,93L)

MISE À JOUR

15 février 2011
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site :
techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Brique (argile et béton), pierre, stuc, grès, crépi, mortier, béton préfabriqué, béton à granulat exposé, etc.
- Murs, joints, fondations, cheminées, trottoirs, entrées, patios, dalles, bâtiments, monuments, routes, bordures, viaducs, panneaux architecturaux, blocs, murets, tabliers de ponts, stationnements intérieurs et extérieurs, quais, etc.

PROPRIÉTÉS

- Prévient l'effritement causé par l'eau et le gel
- Microporeux et transparent
- Base d'eau
- Fini mat

DESCRIPTION

À base de siloxanes, le SCELLANT HYDROFUGE POUR BRIQUE ET BÉTON TECHNISEAL® (WR7) offre une excellente protection contre l'eau, le sel (calcium) et le cycle gel-dégel. Ses agents actifs (siloxanes) pénètrent profondément et réagissent chimiquement avec le matériau pour former une barrière invisible et très durable. Le SCELLANT HYDROFUGE POUR BRIQUE ET BÉTON laisse respirer le matériau et prévient la formation d'efflorescence (sel blanchâtre). Il aide à prévenir la poussière qui adhère à la surface, ainsi que les taches noires causées par la pollution atmosphérique.
Note : La réaction du produit avec le matériau s'étend sur une trentaine de jours; l'efficacité du traitement sera donc plus perceptible après cette période.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER:
Porter des vêtements de protection appropriés. **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI ! Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, toujours procéder à un essai sur une petite zone peu apparente d'environ 4 pi2 (0,4 m2). Ne pas diluer. Craint le gel.**
Appliquer seulement sur un matériau nu ou sur une surface déjà scellée avec un produit compatible (consulter la fiche technique à techniseal.com).

Réapplication : Attendre que la surface traitée ne soit plus hydrofuge (minimum 5 ans) avant de réappliquer ce produit. Consulter techniseal.com pour en connaître d'avantage sur le pouvoir hydrofuge.
Les résultats varieront selon le type et la porosité de la surface. Une bonne préparation de la surface est **essentielle.**

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

1) Préparation de la surface :
Cette étape est essentielle pour obtenir un résultat optimal. Utiliser le PRÉPARATEUR DE PAVÉS/NETTOYEUR D'EFFLORESCENCE pour préparer la surface en enlevant l'efflorescence et la saleté incrustée. Cela assurera un nettoyage uniforme et permettra au SCELLANT de mieux pénétrer la surface.

2) Application :
La surface doit être poreuse, propre, sèche (24 heures sans précipitations) et tiède au toucher (matin). La température doit se situer entre 10 °C et 27 °C. Agiter le contenant ou remuer le produit avant l'application. Protéger des éclaboussures les surfaces ne devant pas être traitées : fenêtres, portes, surfaces d'aluminium, boiseries, végétation, etc.

Appliquer à l'aide d'un ROULEAU MOUSSE TECHNISEAL (19 mm), d'un pulvérisateur à basse pression (<50 psi) résistant aux essences minérales, ou d'un pinceau. Éviter l'atomisation du produit. En procédant de haut en bas, saturer la surface jusqu'à ce que le PROTECTEUR prenne un minimum de 15 secondes à pénétrer.

RECOUVREMENT :

3,78 L couvrent 150 pi2 (14 m2). La consommation dépendra de la porosité de la surface à traiter. Il est recommandé de procéder à un essai afin de déterminer la consommation exacte.

NOTE : Dans certains cas, le traitement peut foncer la couleur du matériau. Il est préférable de procéder à un essai avant le traitement.

DURÉE DE CONSERVATION : Un an à partir de la date de fabrication. Si entreposé dans des conditions idéales (contenant d'origine fermé hermétiquement, protégé des rayons du soleil et entreposé à une température se situant entre 5 °C et 32 °C, le produit peut se conserver plus longtemps.

NE PAS utiliser le produit s'il n'est pas parfaitement homogène ou s'il dégage une odeur désagréable.

EMPAQUETAGE

Nom	Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
Scellant hydrofuge	143-383	3,78 L	-	4	180
Scellant hydrofuge	143-386	18,93 L	-	-	48

AVERTISSEMENT

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. **PREMIERS SOINS :** Contient Octyl(triethoxy)silane. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

TRANSPORT

Terre et mer

NON RÉGLEMENTÉ

Groupe d'emballage III
(Point d'éclair > 37,8 °C)
Contenant ≤ 454 L

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal garantit ce Protecteur contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 4 pi^2 (0,4 m^2) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 4 pi^2 (0,4 m^2).